

PA (20 μ) / PE (80 μ)

**Produkto informacija / Product information :**

**Polyamide (poliamidas) 20 μ / Polietilene (polietilenas) 80 μ  
 (smooth and embossed / lygus ir gofruotas )**



**Skirtas tiesioginiam kontaktui su maistu / For direct contact with food**

| <b>Property /<br/>Savybė</b>                               | <b>Value / vertė</b> | <b>Unit / vienetai</b>                        | <b>Method /<br/>metodas</b>                             |
|--|----------------------|---|---|
| Thickness smooth side / lygios pusės storis                | 100                  | μ   | DIN 533370  |
| Thickness embossed side / gofruotos pusės storis           | 230-260              | μ   | Internal Method / įmonės vidaus patvirtintas            |
| Unit Weight / svoris                                       | 98                   | g/m <sup>2</sup>                              | Internal Method / įmonės vidaus patvirtintas            |
| Tensile Strength / atsparumas tempimui                     | MD ≥ 55<br>TD ≥ 35   | N/15mm  | DIN EN ISO 527-1,<br>-3                                 |
| Elongation at break / Atsparumas tempimui iki nutrūkimo    | MD ≥ 250<br>TD ≥ 400 | %   | DIN EN ISO 527-1,<br>-3                                 |
| Seal strenght / siūlės stiprumas                           | ≥ 25                 | N/15mm  | 150°C / 5bar / 1sec<br>(sealing side / užlydymo pusėje) |
| Oxygen Transmission Rate / deguonies pralaidumas           | ≤ 40                 | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *24h ad 1 atm | DIN 53380<br>23°C 0% R.H.                               |
| Water vapor Transmission Rate / pralaidumas vandens garams | ≥ 1                  | g <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *24h ad 1 atm  | DIN 53122<br>23°C 85% R.H.                              |

Tolerance weight and thickness / svorio ir storio nuokrypis = 10%

Storage conditions / Laikymo sąlygos: Temp. (15-20 °C) Air Humidity / drėgnumas (40-60%);

**GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ  
LENTELĖ / TECHNICAL DATA  
SHEET**

For long conservation time / tinka ilgam laikymui;

Suitable for vacuum machine / Tinka vakuumuoti įrengimais.

Cooking time: 70 °C for max 2 h; max 15 min for 100 °C / Virimo laikas 70 °C temperatūroje iki 2 h; arba iki 15 min 100 °C temperatūroje.

EB Nr. 1935/2004, dėl medžiagų ir gaminių kontaktuojančių su maisto produktais. / Regulation (EC) No. 1935/2004, Materials and articles intended to come into contact with food.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 2011 m. Sausio 14 d. dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įskaitant pakeitimus iki 2019/37. / Regulation (UE) No. 10/2011 (with subsequent amendment – till 2019/37).

**INFORMACIJA / INFORMATION**

Aukščiau pateikta informacija yra paremta patirtimi, atliktais medžiagų tinkamumo testais bei medžiagų tiekėjų pateikta oficialia informacija. Tai negali būti traktuojama kaip bet kokios formos produkto garantija, nes negalime atsakyti už nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių atsiradimą, kurios gali turėti įtakos produkto kokybei. Vartotojas visada turi dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad gaminiai būtų naudojami tik pagal gamintojo rekomendacijas. / The above mentioned information is based on our experience as well as on internal standardized tests, official information from our material suppliers and is not to be interpreted as a warranty or guarantee in any form, as conditions beyond our control can affect the quality of product. In case of doubt, the user should always make every effort to ensure that the products used are appropriate for the purpose intended.